



NORMA : UNI EN 13226)

GRUPPO MERCEOLOGICO

Tavola di legno multistrato, incollata, prefinita, levigata e verniciata per pavimentazione di superfici piane interne, con incastri maschio / femmina

ARTICOLO

PLANCIA ROVERE 3 STRATI VERNICIATA

SPECIE LEGNOSA

ROVERE (QUERCUS PETRAEA)

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI :

10X 120	Spessore mm. 10 con incastro maschio/femmina
	Larghezza mm. 120
	Lunghezza mm. 800/1200
10X 150	Spessore mm. 10 con incastro maschio/femmina
	Larghezza mm. 150
	Lunghezza mm. 1700/1900
15X 190	Spessore mm. 15 con incastro maschio/femmina
	Larghezza mm. 190
	Lunghezza mm. 1700/1900

STRUTTURA DELLA TAVOLA 10X 120

- 1) parte a vista
- 2) parte a terra (controfaccia)

Lamella di rovere a plancia unica da mm. 4
Multistrato fenolico di betulla mm. 6

STRUTTURA DELLA TAVOLA 10 X 150

- 1) parte a vista
- 2) parte intermedia
- 3) parte a terra (controfaccia)

Lamella di rovere a plancia unica da mm. 4
Listelli di abete posti in modo trasversale da mm. 3
Pannello di pioppo per bilanciamento da mm. 3

STRUTTURA DELLA TAVOLA 15X 190

- 1) parte a vista
- 2) parte intermedia
- 3) parte a terra (controfaccia)

Lamella di rovere a plancia unica da mm. 4/5
Listelli di abete posti in modo trasversale da mm. 8
Pannello di pioppo per bilanciamento da mm. 3

LAVORAZIONI

levigatura
bisellatura
spazzolatura
verniciaturaSI
SI
SI
SI (fondo + finitura)

NOME COMMERCIALE

NAPOLI SPAZZOLATO

MODALITA' DI POSA

a colla direttamente su piano di posa, oppure flottante su materassino

TONO DI COLORE

TINTO COLOR WENGE' SEMILUCIDO

CLASSE DI ASPETTO DEL LEGNO

Scelta unica: rigata, fiammata . (10 x 150 con nodo)

UNITA' DI MISURA

Metro quadrato (MQ)

UMIDITA' RESIDUA

minimo 7% massimo 12%

DUREZZA DELLA PENETRAZIONE
STABILITA' DIMENSIONALE
OSSIDAZIONEmedia
elevata
bassa

CONDIZIONI PER L'UTILIZZO

Posare in ambienti idonei, con umidità residua del sottofondo non superiore al 2%. Mantenere il prodotto in ambiente con temperatura di circa 18°/22° e con un valore di umidità ambientale compreso tra il 45% ed il 60%. Il prodotto deve essere tolto dagli imballaggi esclusivamente al momento della posa in opera che deve avvenire in ambienti idonei con infissi montati ed intonaci perfettamente asciutti. Per ottenere un pavimento omogeneo si consiglia di miscelare le tavole di più confezioni prima della loro posa.

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE

Lavare il pavimento con panno bagnato e ben strizzato e usare prodotti idonei non aggressivi. L'eventuale presenza di tappeti/mobili crea delle zone dove non vi è penetrazione di luce pertanto il pavimento non segue il normale processo di ossidazione del resto della pavimentazione.
Periodicamente utilizzare specifici prodotti ravvivanti.

PRECAUZIONI

Evitare ristagni di acqua. Non utilizzare solventi, ammoniaci, acidi e/o prodotti corrosivi od abrasivi.

VERIFICHE PER LA POSA IN OPERA

L'installatore con assunzione di responsabilità prima della posa in opera deve verificare utilizzando un idoneo igrometro tarato a norma e funzionante che l'umidità della superficie di posa non superi il valore del 2%. Deve verificare che le condizioni ambientali siano idonee. Deve verificare che il prodotto non abbia subito danni, variazioni di umidità, di colore ecc.ecc..

CONTESTAZIONI

Eventuali reclami devono essere sollevati entro 8 gg. dal ricevimento della merce con l'invio di lettera raccomandata A/R. L'inizio della posa in opera implica la tacita accettazione del prodotto.

La presente scheda ottempera alle disposizioni della legge del 10 Aprile 1991 n. 126 "norme per l'informazione del consumatore" e del Decreto Ministeriale dell'8 Febbraio 1997 n. 101 "regolamento di attuazione"