

Scheda tecnica prodotto / TECHNICALSHEETS

Plancia in rovere PIALATA / three layers of wooden planks

Norma : UNI EN 13226)

63072 Ripaberarda di Castignano (AP) – Borgo Piave, 51 – Tel. (0736) 823107-823055 Fax (0736) 823003

Iscrizione Registro Imprese CCIAA di Ascoli Piceno, codice fiscale e partita IVA n. 00117300442

Indirizzo e-mail: spinelli@parquet.it

GRUPPO MERCEOLOGICO per	Tavola di legno multistrato, incollata, prefinita, levigata e verniciata pavimentazione di superfici piane interne, con incastri maschio / femmina
ARTICOLO	PLANCIA ROVERE 3 STRATI VERNICIATA
SPECIE LEGNOSA	ROVERE (QUERCUS PETRAEA)
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI :	Spessore mm. 15 con incastro maschio/femmina Larghezza mm. 190 Lunghezza mm. 1700/1900
STRUTTURA DELLA TAVOLA 1) parte a vista 2) parte intermedia 3) parte a terra (controfaccia)	Lamella di rovere a plancia unica da mm. 4/5 Listelli di abete posti in modo trasversale da mm. 8 Pannello di pioppo per bilanciamento da mm. 3
LAVORAZIONI levigatura bisellatura spazzolatura piallatura verniciatura	SI SI SI SI SI (fondo + finitura)
NOME COMMERCIALE	TERNI PIALATO
MODALITA' DI POSA	a colla direttamente su piano di posa, oppure flottante su materassino
TONO DI COLORE	NATURALE LEGGERO TONODI GRIGIO EFFETTO OLEATO/FUMO
CLASSE DI ASPETTO DEL LEGNO	Scelta unica: rigata, fiammata , con nodo a rilievo, stuccato e inertizzato.
UNITA' DI MISURA	Metro quadrato (MQ)
UMIDITA' RESIDUA	minimo 7% massimo 12%
DUREZZA DELLA PENETRAZIONE STABILITA' DIMENSIONALE OSSIDAZIONE	media elevata bassa
CONDIZIONI PER L'UTILIZZO	Posare in ambienti idonei, con umidità residua del sottofondo non superiore al 2%. Mantenere il prodotto in ambiente con temperatura di circa 18°/22° e con un valore di umidità ambientale compreso tra il 45% ed il 60%. Il prodotto deve essere tolto dagli imballaggi esclusivamente al momento della posa in opera che deve avvenire in ambienti idonei con infissi montati ed intonaci perfettamente asciutti. Per ottenere un pavimento omogeneo si consiglia di miscelare le tavole di più confezioni prima della loro posa.
ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE	Lavare il pavimento con panno bagnato e ben strizzato e usare prodotti idonei non aggressivi. L'eventuale presenza di tappeti/mobili crea delle zone dove non vi è penetrazione di luce pertanto il pavimento non segue il normale processo di ossidazione del resto della pavimentazione. Periodicamente utilizzare specifici prodotti rinvigorisanti.
PRECAUZIONI	Evitare ristagni di acqua. Non utilizzare solventi, ammoniaci, acidi e/o prodotti corrosivi od abrasivi.
VERIFICHE PER LA POSA IN OPERA	L'installatore con assunzione di responsabilità prima della posa in opera deve verificare utilizzando un idoneo igrometro tarato a norma e funzionante che l'umidità della superficie di posa non superi il valore del 2%. Deve verificare che le condizioni ambientali siano idonee. Deve verificare che il prodotto non abbia subito danni, variazioni di umidità, di colore ecc.ecc..

CONTESTAZIONI

Eventuali reclami devono essere sollevati entro 8 gg. dal ricevimento della merce con l'invio di lettera raccomandata A/R . L'inizio della posa in opera implica la tacita accettazione del prodotto.

La presente scheda ottempera alle disposizioni della legge del 10 Aprile 1991 n. 126 "norme per l'informazione del consumatore" e del Decreto Ministeriale dell'8 Febbraio 1997 n. 101 "regolamento di attuazione"